

PU Sealer / Waxnomor



1 DESCRIZIONE PRODOTTO

Speciale sigillante poliuretano trasparente bicomponente a base d'acqua con eccezionale durata e protezione a lungo termine. Solo per uso professionale. Riduce l'adesione dello sporco e il tempo necessario per la manutenzione quotidiana. Film sigillante resistente, ottima elasticità e buona resistenza agli agenti chimici. Facile e sicuro da applicare con eccellente adesione. Applicazione a una mano. La seconda mano può essere eseguita su richiesta. Alto contenuto di solidi. Nessun ingiallimento nel tempo. Classificazione antiscivolo R9. Testato secondo EN 14904, idoneo per pavimentazioni sportive (satinato). Bassissime emissioni (EMICODE: EC1 R).

abZ n. Z-157.20-69, materiale da costruzione testato sulle emissioni.

Gradi di lucentezza: lucido, satinato, opaco, extra opaco

2 CAMPI DI ALLPICAZIONE

- Pavimenti resilienti (LVT, LVP, VCT) lisci o strutturati
- Pavimenti in linoleum
- Pavimenti fusi a base di resina epossidica e poliuretano.
- Pavimenti in legno e sughero dopo la primerizzazione con strato classic prime 200.

L'idoneità per pavimentazioni di sicurezza, superfici più strutturate e pavimentazioni bugnate deve essere accertata nello specifico edificio prima dell'utilizzo (*).

Si prega di prestare attenzione alle nostre raccomandazioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici su www.dr-schutz.com.

3 APPLICAZIONE

Scuotere il prodotto Dr.Schutz PU Sealer / Waxnomor energicamente prima di aggiungere il Crosslinker. Aggiungere Crosslinker M (per gradi opachi) o Crosslinker G (per finitura lucida) alla protezione di base in un rapporto di 10:1 e miscelare immediatamente accuratamente e uniformemente. Lasciare riposare la miscela per 10 minuti, quindi mescolare di nuovo e utilizzarla. Non mescolare più di quanto possa essere utilizzato entro 4 ore (a 20 °C). Applicare PU Sealer / Waxnomor in modo uniforme (a min. 15 °C) sulla superficie precedentemente preparata (prestare attenzione alle nostre informazioni tecniche "Preparazione delle superfici") con il Dr.Schutz Aquatop Rullo.

Nota bene:

- La superficie deve essere preparata professionalmente e in condizioni pulite, asciutte, prive di olio, cera e polvere (**).
- La temperatura del pavimento e del materiale non deve scendere sotto i +15°C durante l'applicazione e il tempo di asciugatura.
- Le norme tecniche devono essere rispettate.



PU Sealer / Waxnomor

4 CONSUMO

ca. 50-55 mq per unità mista (circa 500-550 metri quadrati). per rivestimento ca. 50 ml/m² (20 m²/l) se applicato in due mani. 100 ml/m² in una mano

Su legno trattato con primer, sughero due mani con ca. 80-100ml/m² (10-12m²/l).

In caso di sottofondo molto assorbente, è possibile un consumo maggiore, a seconda dell'assorbenza.

5 TEMPO DI ASCIUGATURA

Calpestabile con cura e lavorabile per la seconda mano dopo ca. 2 ore, ma non oltre 12 ore dalla prima mano. In caso di un tempo di asciugatura intermedio più lungo, l'intera superficie deve essere carteggiata in modo intermedio. Calpestabile con cautela 12 ore dopo l'ultima mano di sigillatura. Dopo 24 ore ca. L'80% della durata è stato raggiunto. Dopo 7 giorni viene garantita la completa durabilità e resistenza chimica del prodotto (sulla base di condizioni di 20 °C, 50% di umidità relativa e ventilazione sufficiente)

Basse temperature, elevata umidità e scarsa ventilazione possono prolungare il tempo di asciugatura. I mobili possono essere rimontati con cura. Gli alianti/protettori devono essere installati e mantenuti sotto tutte le sedie mobili, i tavoli, gli infissi e altri mobili per proteggere il rivestimento da abusi e graffi inutili. Consigliamo il Dr. Schutz Scratchno- more.

6 MANUTENZIONE

Dopo la cura completa pulire con il Dr. Schutz PU Cleaner / Schutz Cleaner.

Quando il pavimento inizia a mostrare segni di usura, potrebbe essere il momento di una nuova mano di sigillante.

In caso di richiesta di cure convenzionali, si consiglia il Dr. Schutz Floor Mat (satin e mat) o

Dr. Schutz Floor Shine, a seconda del grado di brillantezza della finitura

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni per la cura specifiche per pavimenti ed edifici su www.dr-schutz.com.

7 CONSERVAZIONE

Minimo 12 mesi se conservato nella confezione originale a 20 °C (70 F). Proteggere dal gelo. Tenere i materiali di rivestimento fuori dalla portata dei bambini.

Se conservato a temperature variabili e/o in un contenitore aperto, possono formarsi parti secche, in tal caso setacciarle prima dell'uso.



PU Sealer / Waxnomor

8 DATI TECNICI

Sostanze contenute: acqua, poliacrilato, poliuretano, glicoletere, acidi silicici, cere, additivi. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

voc (g/l) 47 base (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: merce non pericolosa ai sensi delle normative sul trasporto (vernice di base e reticolante). CLP (vernice di base): etichettatura non necessaria.

I contenitori vuoti possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici o portati in un centro di riciclaggio.

CLP (Crosslinker G/M): GHS 07, Attenzione. H332 Nocivo se inalato. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P280 Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi. P362 Togliere gli indumenti contaminati. P405 Conservare sotto chiave EUH204 Contiene isocianati.

Può provocare una reazione allergica.

Grado di brillantezza a 60°: ultra mat = 3-4 / mat = 5-7 / satinato = 10-15 / gloss = 70-85

Il grado di brillantezza può variare dai valori di laboratorio a seconda delle condizioni negli edifici reali.

9 NOTE SPECIALI

- Se miscelati tra loro, i prodotti bicomponenti possono sviluppare anidride carbonica e aumentare la pressione. Non chiudere mai ermeticamente miscele in 2 parti in un contenitore, pericolo di scoppio!
- Pulire gli attrezzi e gli attrezzi di lavoro con acqua. I resti di vernice indurita possono essere rimossi solo meccanicamente. Si consiglia di utilizzare sempre rulli Aquatop nuovi e asciutti.
- Si prega di prestare attenzione al numero di lotto stampato. Utilizzare solo prodotti con lo stesso numero di lotto in uno strato. Nel caso di un lotto diverso, mescolare questo in un contenitore separato prima dell'uso.
- I prodotti colorati (ad es. tinture per capelli, disinfettanti colorati per ferite) e la migrazione di plastificanti (ad es. dalla gomma) possono portare allo scolorimento irreversibile del rivestimento sigillante. Se in edifici specifici è richiesta la resistenza ai disinfettanti per mani e strumenti, si consiglia di testare preventivamente i rispettivi prodotti chimici in loco. (*)
- (*) In caso di domande, consultare i nostri consigli sulle applicazioni tecniche
- (***) Si prega di prestare attenzione alla nostra Informazione Tecnica "Preparazione dei sottofondi"

10 CROSS-REFERENCE

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata fanno parte integrante della presente scheda:

- Note generali sulla candidatura del dott. finiture di protezione
- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Gli stampati citati, così come queste informazioni sui prodotti nella loro forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage

www.dr-schutz.com o su richiesta all'indirizzo sotto indicato.

Dr. Schutz – We Care About Floors

Dr. Schutz Italia- We Care About Floors

DR.SCHUTZ ITALIA SRL
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2
06024, Gubbio (PG)
tel +39 075 3791192
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.